

Trae-Lyx Rustikale Laugenbeize

Beschreibung

TRAE LYX RUSTIKALE LAUGENBEIZE ist eine reaktive Beize auf Wasserbasis, um dem Holz, insbesondere Eichenholz, auf einfache Weise ein antikes, rustikales Aussehen zu verleihen. In den Farben Eiche naturell, Eiche geräuchert, Eiche verwittert, Eiche alt, Eiche gebrannt und Eiche ergraut erhältlich.

Anwendung

Ausschließlich innen auf unbehandelten Parkett- und Dielenböden.

Eigenschaften¹

Farben	: Eiche naturell, Eiche geräuchert, Eiche verwittert, Eiche alt, Eiche gebrannt und Eiche ergraut
Glanzgrad	: nicht zutreffend
Theoretischer Verbrauch	: 12-14 m ² /l pro Schicht (je nach Holzsorte)
Überstreichbar	: nach ca. 4 Stunden
Gebindegrößen	: 1 Liter
Lagerung	: kühl, aber frostfrei lagern in gut verschlossener Originalverpackung
Haltbarkeit	: nach dem Öffnen eingeschränkt haltbar. Bei angebrochener Verpackung kann Hautbildung auftreten.

¹ bei 20° C und 65% r.F.

Behandlung allgemein

Immer erst eine Probe erstellen bevor man die Oberfläche behandelt. Die Körnung des Schmirgelpapiers, Holzsorte etc. kann die endgültige Farbe beeinflussen.

Ausschließlich innen auf unbehandeltem Holz anwenden.

Unbehandeltes Holz mit Körnung 100-150 schleifen und staubfrei machen.

Verarbeitungsdaten

Verarbeitungsmethode : Bürste oder kurzhaariger Parkettroller

Revisionsdatum: 01-02-2011

Druckdatum: 16. März 2011

Trae-Lyx Rustikale Laugenbeize

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Verdünnungsmethode	: gebrauchsfertig für Pinsel oder Roller.
Verdünnungsprozentsatz	: nicht verdünnen
Schichtaufbau	: 1 Schicht auftragen
Applikationsbedingungen	: mind. 10° C und max. 80% r.F. Für ausreichende Lüftung beim Auftragen und Trocknen des Lacks sorgen
Reinigung des Werkzeugs	: Wasser

Verarbeitung

TRAE LYX RUSTIKALE LAUGENBEIZE vor Gebrauch gut schütteln. Bei der Verarbeitung ebenfalls regelmäßig schütteln oder umrühren. Wenn mehrere Flaschen erforderlich sind, diese miteinander vermischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Die Beize mit Roller oder Pinsel großzügig auftragen. Ausschließlich Materialien aus Edelstahl verwenden. Anschließend mit Baumwolltuch egalisieren/polieren und 4 Stunden trocknen lassen. Eventuelle hochstehende Holzfasern leicht mit sehr feinem Schmirgelpad schmirgeln. Dabei nicht durch die Beizeschicht schmirgeln. Mit einer Schicht TRAE LYX HARTWACHS PRO NATURELL WEISS und einer Schicht TRAE LYX HARTWACHS PRO MATT endbehandeln. Siehe Gebrauchsanweisung auf der jeweiligen Produktverpackung für Verarbeitung und Untergrundbehandlung.

Anzuwendende Systeme

- 1 Schicht TRAE LYX RUSTIKALE LAUGENBEIZE
- 1 Schicht TRAE LYX HARTWACHS PRO NATURELL WEISS
- 1 Schicht TRAE LYX HARTWACHS PRO MATT

Pflege

Siehe Datenblatt Trae lyx Hartwachs Pro, Versiegelungsschicht.